



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
풍산	0.1*171	63B54B0A1 01	2026-09-14
규격(재질)	LOT SIZE(수량)		
0.1*171 CU	Ni 1.0~2.0 μ m	253.5 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		수량	고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차		1차	2차	
1	전폭	171.0	-0.1		Reel/Lot	171.010		253.5			OK
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Fy

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0 μ m	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE		RESULT					
1										
제품도면						171.0		작성	승인	종합판정
								고객		

업체명 : 풍산

품명 : 0.1x171 초물

LOT NO : 63B54BA01


DATE : 26.09.14

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.465	1.493	1.522
1	1.490			
2	1.521			
3	1.465			
4	1.481			
5	1.510			
Mean	1.493			
S.Dev	0.022			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
Cu

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.521
최소값 1.465
범위 0.056
평균값 1.493
표준편차 0.022
변동계수 1.501

우리하이피

업체명 : 풍산


품명 : 0.1x171 종물 LOT NO : 63B54BA01 DATE : 26.09.14

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.482	1.498 1.513
1	1.508		
2	1.491		
3	1.513		
4	1.484		
5	1.492		
Mean	1.498		
S.Dev	0.012		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
Cu

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.513
최소값 1.484
범위 0.029
평균값 1.498
표준편차 0.012
변동계수 0.821

우리하이피

