



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20251113 -01	2025-11-13
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	220.4 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금뭉침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.998				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험) 1.제품을 스캐너로 밀착후 45도 각도로 떼어낸다. 2.테이프 시험기로 90도 각도로 밀착후 떼어낸다. 3.테이프 시험기로 90도 각도로 떼어낸다.	OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x107

초물

LOT NO : 251113-01


DATE : 25.11.13.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.386	1.462	1.539
1	1.473			
2	1.496			
3	1.486			
4	1.471			
5	1.386			
Mean	1.462			
S.Dev	0.044			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
Cu

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni

측정값 개수

최대값 1

최소값 1


범위 0

평균값 1.462

표준편차 0.044

변동계수 3.002

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x107

종물


LOT NO : 251113-01

DATE : 25.11.13.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.578	1.453 1.575 1.696
2	1.562	
3	1.486	
4	1.551	
5	1.696	
Mean	1.575	
S.Dev	0.076	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.696

최소값 1.486

범위 0.210

평균값 1.575

표준편차 0.076

변동계수 4.849

우리하이피

