



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*175	20251114 -01 ~ 02	2025-11-14
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*175 Cu	Ni 1.0~2.0μm	969.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	175.0	-0.1		Reel/Lot	174.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							


1/14
0.15 x 175
① 484.8
② 484.8
총 969.6kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

NO		RESULT
1		OK

제품도면



하이피
고객

김영란

조승현

압판정

2025-11-14
우리하이피(주)
Q.C

작성

승인

종합판정

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x175

초물

LOT NO : 251114-01

DATE : 25.11.14.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.367	1.513	1.659
1	1.512			
2	1.532			
3	1.659			
4	1.407			
5	1.455			
Mean	1.513			
S.Dev	0.095			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

표준편차 0.095
변동계수 6.294

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x175 종물 LOT NO : 251114-01 DATE : 25.11.14.

No	μm Ni	Ni	tolerance
		1.427	1.592 1.756
1	1.568		
2	1.540		
3	1.560		
4	1.534		
5	1.756		
Mean	1.592		
S.Dev	0.093		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.756

최소값 1.534

범위 0.222

평균값 1.592

표준편차 0.093

변동계수 5.840

우리하이피

