



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*159	20251118 -01 ~ 02	2025-11-18
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*159 Cu	Ni 1.0~2.0μm	928.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	159.0	-0.1		Reel/Lot	158.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

11/18
0.15 x 159
① 464.3
② 464.3
총 928.6kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL

NO	IN	RESULT
1		OK

제품도면		이 하 이 피	김영란	조승현	합 판 정	
		고 객	작성	승인	총 합 판 정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159

초물

LOT NO : 251118-01

DATE : 25.11.18.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.331	1.410 1.489
1	1.390		
2	1.335		
3	1.488		
4	1.489		
5	1.349		
Mean	1.410		
S.Dev	0.074		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

평균값 1.410
표준편차 0.074
변동계수 5.267

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159

종물

LOT NO : 251118-01


DATE : 25.11.18.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.377	1.237 1.439 1.641
2	1.355	
3	1.399	
4	1.422	
5	1.641	
Mean	1.439	
S.Dev	0.116	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.641

최소값 1.355

범위 0.286

평균값 1.439

표준편차 0.116

변동계수 8.045

우리하이피

