



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*150	20251120 -01 ~ 00	2025-11-20
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*150 Cu	Ni 1.0~2.0μm	833 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	150.0	-0.1		Reel/Lot	149.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

11/20

0.15 x 150

① 416.5

② 416.5

총 833Kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST

NO	INSPECTION	RESULT
1	ADHESION (밀착성)	OK

제품도면

0.15*150


150.0

리하이피
고객

김영란

조승현

종합판정



작성

승인

종합판정

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x150

초물

LOT NO : 251120-01

DATE : 25.11.20.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.297	1.395	1.493
1	1.380			
2	1.493			
3	1.476			
4	1.298			
5	1.329			
Mean	1.395			
S.Dev	0.087			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

평균 1.395
표준편차 0.087
변동계수 6.223

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x150

종물

LOT NO : 251120-01


DATE : 25.11.20.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.416	1.366 1.488 1.610
2	1.407	
3	1.415	
4	1.610	
5	1.592	
Mean	1.488	
S.Dev	0.103	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.610

최소값 1.407

범위 0.203

평균값 1.488

표준편차 0.103

변동계수 6.950

우리하이피

