



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*168	20251127 -01	2025-11-27
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*168 Cu	Ni 1.0~2.0 μ m	286 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK


II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)


NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	168.0	-0.1		Reel/Lot	167.997				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.0~2.0 μ m	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNC

NO		RESULT
1		OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	


업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x168

초물

LOT NO : 251127-01

DATE : 25.11.27.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.450	1.540	1.629
1	1.462			
2	1.492			
3	1.629			
4	1.540			
5	1.575			
Mean	1.540			
S.Dev	0.066			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



최고값 1.462
범위 0.167
평균값 1.540
표준편차 0.066
변동계수 4.300



우리하이피

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x168

종물

LOT NO : 251127-01


DATE : 25.11.27.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.501	1.447 1.474 1.501
2	1.466	
3	1.491	
4	1.460	
5	1.453	
Mean	1.474	
S.Dev	0.021	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.501

최소값 1.453

범위 0.048

평균값 1.474

표준편차 0.021

변동계수 1.406

우리하이피

