



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*150	20251127 -01 ~ 02	2025-11-27
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*150 Cu	Ni 1.0~2.0μm	333.4 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	150.0	-0.1		Reel/Lot	149.996	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST

NO	INSPECTION	RESULT
1	ADHESION (밀착)	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x150 초물 LOT NO : 251127-01 DATE : 25.11.27.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.303	1.484 1.665
1	1.483		
2	1.502		
3	1.665		
4	1.392		
5	1.379		
Mean	1.484		
S.Dev	0.115		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
Cu

SEC : 15 Sec

표준편차 0.115
변동계수 7.724

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x150

종물

LOT NO : 251127-01


DATE : 25.11.27.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.467	1.353 1.517 1.682
2	1.442	
3	1.502	
4	1.494	
5	1.682	
Mean	1.517	
S.Dev	0.095	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.682

최소값 1.442

범위 0.240

평균값 1.517

표준편차 0.095

변동계수 6.261

우리하이피

