



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*175	20251208 -01	2025-12-08
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*175 Cu	Ni 1.0~2.0μm	469.2 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	175.0	-0.1		Reel/Lot	174.998				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. F		
NO		RESULT
1		OK

제품도면



리 하 이 피 고 객	김영란	조승현	합 판 정	합 격 2025-12-08 우리하이피(주) Q.C
	작성	승인	총 합 판 정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x175 초물 LOT NO : 251208-01 DATE : 25.12.08.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.403	1.483	1.563
1	1.519			
2	1.498			
3	1.560			
4	1.403			
5	1.434			
Mean	1.483			
S.Dev	0.064			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

최소값 1.403
범위 0.157
평균값 1.483
표준편차 0.064
변동계수 4.299

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x175 종물 LOT NO : 251208-01 DATE : 25.12.08.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.486	1.373 1.500 1.626
2	1.537	
3	1.402	
4	1.447	
5	1.626	
Mean	1.500	
S.Dev	0.086	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.626
최소값 1.402
범위 0.224
평균값 1.500
표준편차 0.086
변동계수 5.761

우리하이피

