



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*132	20251209 -01 ~ 02	2025-12-09
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*132 Cu	Ni 1.0~2.0μm	639 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	132.0	-0.1		Reel/Lot	131.984	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

132
0.15 X 132
① 31A
② 31A
총 639Kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : 1y)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2025-12-09 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x132 초물 LOT NO : 251209-01 DATE : 25.12.09.

No	μm Ni	Ni	
		1.261	tolerance 1.489 1.717
1	1.433		
2	1.441		
3	1.717		
4	1.396		
5	1.459		
Mean	1.489		
S.Dev	0.129		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



평균값 1.489
표준편차 0.129
변동계수 8.689



우리하이피

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x132 종물 LOT NO : 251209-01 DATE : 25.12.09.

No	μm Ni	Ni	tolerance
1	1.398	1.299	1.506
2	1.455		
3	1.444		
4	1.521		
5	1.713		
Mean	1.506		
S.Dev	0.124		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.713
최소값 1.398
범위 0.315
평균값 1.506
표준편차 0.124
변동계수 8.211

우리하이피

