



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*145	20251210 -01 ~ 02	2025-12-10
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*145 Cu	Ni 1.0~2.0μm	543.2 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

12/10
0.15 x 145
① 271.6
② 271.6
총 543.2kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	145.0	-0.1		Reel/Lot	144.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST ()

NO	INSPECTION	RESULT
1	ADHESION (밀착성)	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	합판정	
		고객	작성	승인	총합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x145 초물 LOT NO : 251210-01 DATE : 25.12.10.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.350	1.380	1.410
1	1.410			
2	1.393			
3	1.376			
4	1.358			
5	1.362			
Mean	1.380			
S.Dev	0.022			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



평균값 1.380
표준편차 0.022
변동계수 1.577

우리하이피




업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x145 종물 LOT NO : 251210-01 DATE : 25.12.10.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.385	1.338 1.404 1.470
2	1.399	
3	1.376	
4	1.389	
5	1.470	
Mean	1.404	
S.Dev	0.038	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.470
최소값 1.376
범위 0.094
평균값 1.404
표준편차 0.038
변동계수 2.701

우리하이피

