



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*120	20251215 -01 ~ 02	2025-12-15
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*120 Cu	Ni 1.0~2.0μm	471.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	120.0	-0.1		Reel/Lot	119.986	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

12/15
0.15 X 120
① 235.4
② 235.4
총 471.8kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : 1y)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	OK

제품도면		우리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2025-12-15 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x120 초물 LOT NO : 251215-01 DATE : 25.12.15.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.286	1.509 1.732
1	1.449		
2	1.445		
3	1.461		
4	1.458		
5	1.732		
Mean	1.509		
S.Dev	0.125		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$


SEC : 15 Sec



도금윤
측정값
최대값
최소값
범위
평균값
표준편차
변동계수

1.445
0.287
1.509
0.125
8.272

우리하이피




업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x120 종물 LOT NO : 251215-01 DATE : 25.12.15.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.427	1.189 1.441 1.693
2	1.400	
3	1.693	
4	1.321	
5	1.365	
Mean	1.441	
S.Dev	0.146	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.693
최소값 1.321
범위 0.372
평균값 1.441
표준편차 0.146
변동계수 10.148

우리하이피

