



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*89	20251216 -01 ~ 02	2025-12-16
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*89 Cu	Ni 1.0~2.0μm	347.4 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	89.0	-0.1		Reel/Lot	88.996	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

12/16
0.15x89
① 173.7
② 173.7
총 347.4kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품 니퍼로 90도로 상.하각은후 이나 벗겨짐이 없을것.	OK

제품도면		우리하이피	김영란	조승현	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x89 초물 LOT NO : 251216-01 DATE : 25.12.16.

No	μm Ni	Ni	tolerance
		1.171	1.426 1.682
1	1.332		
2	1.381		
3	1.384		
4	1.353		
5	1.682		
Mean	1.426		
S.Dev	0.144		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.682
최소값 1.332
범위 0.350
평균값 1.426
표준편차 0.144
변동계수 10.128

우리하이피




업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x89 종물 LOT NO : 251216-01 DATE : 25.12.16.

No	μm Ni	Ni	tolerance
1	1.325	1.182	1.403
2	1.306		1.624
3	1.624		
4	1.421		
5	1.338		
Mean	1.403		
S.Dev	0.131		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.624
최소값 1.306
범위 0.318
평균값 1.403
표준편차 0.131
변동계수 9.355

우리하이피

