



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*98	20251217 -01	2025-12-17
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*98 Cu	Ni 1.0~2.0μm	159.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	98.0	-0.1		Reel/Lot	97.995				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tap 밀착후 45도 각도로 떼어낸다.(돌돌 및 2.테이프 시험이 안되 니퍼로 90도로 상 이나 벗겨짐이 없	OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x98 초물 LOT NO : 251217-01 DATE : 25.12.17.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.234	1.354	1.474
1	1.245			
2	1.298			
3	1.305			
4	1.448			
5	1.474			
Mean	1.354			
S.Dev	0.101			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.474
최소값 1.245
범위 0.229
평균값 1.354
표준편차 0.101
변동계수 7.446

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x98 종물 LOT NO : 251217-01 DATE : 25.12.17.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.281	1.263 1.339 1.415
2	1.273	
3	1.415	
4	1.361	
5	1.364	
Mean	1.339	
S.Dev	0.060	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.415

최소값 1.273

범위 0.142

평균값 1.339

표준편차 0.060

변동계수 4.513

우리하이피

