



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*167	20251219 -01 ~ 02	2025-12-19
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*167 Cu	Ni 1.0~2.0μm	760 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	167.0	-0.1		Reel/Lot	166.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

12/19

0.15 x 167

① 274

② 486

총 760kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

NO	RESULT
1	OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x167 초물 LOT NO : 251219-01 DATE : 25.12.19.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.502	1.363 1.483 1.603
2	1.518	
3	1.369	
4	1.424	
5	1.603	
Mean	1.483	
S.Dev	0.090	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



범위 0.234
평균값 1.483
표준편차 0.090
변동계수 6.074



우리하이피

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x167 종물 LOT NO : 251219-01 DATE : 25.12.19.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.489	1.403 1.448 1.493
2	1.470	
3	1.458	
4	1.421	
5	1.403	
Mean	1.448	
S.Dev	0.035	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.489


최소값 1.403

범위 0.086

평균값 1.448

표준편차 0.035

변동계수 2.446



우리하이피