



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*175	20251222 -01 ~ 02	2025-12-22
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*175 Cu	Ni 1.0~2.0μm	655.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	175.0	-0.1		Reel/Lot	174.999	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

12/22
0.15 x 175
① 442.8
② 212.8
총 655.6kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

NO		RESULT
1		OK

제품도면		작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현		
고객		작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x175 초물 LOT NO : 251222-01 DATE : 25.12.22.

No	μm Ni		Ni	tolerance
			1.220	1.265 1.310
1	1.254			
2	1.246			
3	1.239			
4	1.275			
5	1.310			
Mean	1.265			
S.Dev	0.029			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



평균값 1.265
표준편차 0.029
변동계수 2.265



우리하이피

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x175 종물 LOT NO : 251222-01 DATE : 25.12.22.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.302	1.212 1.257 1.302
2	1.278	
3	1.229	
4	1.237	
5	1.240	
Mean	1.257	
S.Dev	0.031	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.302

최소값 1.229

범위 0.073

평균값 1.257

표준편차 0.031

변동계수 2.496

우리하이피

