



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*175	20251223 -01	2025-12-23
규격(재질)	LOT SIZE(수량)		
0.15*175 Cu	Ni 1.0~2.0μm 532.9 Kg		

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	175.0	-0.1		Reel/Lot	174.998				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV.					RESULT
NO					
1					OK

제품도면		우리하이피	김영란	조승현	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x175 초물 LOT NO : 251223-01 DATE : 25.12.23.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.225	1.299	1.374
1	1.370			
2	1.336			
3	1.225			
4	1.290			
5	1.276			
Mean	1.299			
S.Dev	0.056			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec

최소값 1.225
범위 0.145
평균값 1.299
표준편차 0.056
변동계수 4.301

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x175 종물 LOT NO : 251223-01 DATE : 25.12.23.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.312	1.291 1.352 1.413
2	1.408	
3	1.398	
4	1.291	
5	1.352	
Mean	1.352	
S.Dev	0.051	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.408

최소값 1.291

범위 0.117

평균값 1.352

표준편차 0.051

변동계수 3.802

우리하이피

