



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*145	20251224 -01~	02 2025-12-24
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*145 Cu	Ni 1.0~2.0μm	595.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	145.0	-0.1		Reel/Lot	144.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

12/24
0.15 X 145
① 306.4
② 2244
총 445.8kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST ()

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION (밀착성)	OK

제품 도면		작성	승인	종합 판정	
		김영란	조승현		
고 객		작성	승인	종합 판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x145 초물 LOT NO : 251224-01 DATE : 25.12.24.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.310	1.396	1.482
1	1.380			
2	1.416			
3	1.430			
4	1.445			
5	1.310			
Mean	1.396			
S.Dev	0.054			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



범위 0.135
평균값 1.396
표준편차 0.054
변동계수 3.858

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x145 종물 LOT NO : 251224-01 DATE : 25.12.24.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.361	1.146 1.398 1.650
2	1.353	
3	1.326	
4	1.299	
5	1.650	
Mean	1.398	
S.Dev	0.143	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.650
최소값 1.299
범위 0.351
평균값 1.398
표준편차 0.143
변동계수 10.236

우리하이피

