



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*132	20251227 -01 ~ 02	2025-12-27
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*132 Cu	Ni 1.0~2.0μm	610.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	132.0	-0.1		Reel/Lot	131.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

12/27
0.15 x 132
① 400.8
② 204.8
총 610.6kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : 1y)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	OK

제품도면		작성	확인	종합판정	
		김영란	조승현		
고객		작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x132 초물 LOT NO : 251227-01 DATE : 25.12.27.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.241	1.359	1.478
1	1.377			
2	1.331			
3	1.405			
4	1.443			
5	1.241			
Mean	1.359			
S.Dev	0.078			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
Cu

SEC : 20 Sec



도금
측정
최대
최소
범위 0.202
평균값 1.359
표준편차 0.078
변동계수 5.722

우리하이피




업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x132 종물 LOT NO : 251227-01 DATE : 25.12.27.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.302	1.139 1.328 1.516
2	1.319	
3	1.268	
4	1.233	
5	1.516	
Mean	1.328	
S.Dev	0.110	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.516
최소값 1.233
범위 0.283
평균값 1.328
표준편차 0.110
변동계수 8.313

우리하이피

