



# Quality Assurance Report

| CUSTOMER(고객명) | DESCRIPTION(품명) | LOT NO(로트번호) | ISSUED DATE(발행일자) |
|---------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 세종에이앤에스       | 0.15*85         | 20251229 -01 | 2025-12-29        |
| 규격(재질)        |                 | LOT SIZE(수량) |                   |
| 0.15*85 Cu    | Ni 1.0~2.0μm    | 243.8 Kg     |                   |

## I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

| NO | INSPECTION ITEMS  | Ac/Re | RESULT | NO | INSPECTION ITEMS   | Ac/Re | RESULT |
|----|-------------------|-------|--------|----|--------------------|-------|--------|
| 1  | DISCOLORATION(변색) | 0/1   | OK     | 6  | NO PLATING(미도금)    | 0/1   | OK     |
| 2  | STAIN(얼룩)         | 0/1   | OK     | 7  | PEELING(도금 벗겨짐)    | 0/1   | OK     |
| 3  | RUST(부식)          | 0/1   | OK     | 8  | LUMP(도금물침)         | 0/1   | OK     |
| 4  | CONTAMINATION(오염) | 0/1   | OK     | 9  | CAMBER(휨)          | 0/1   | OK     |
| 5  | BENT(변형)          | 0/1   | OK     | 10 | PLATING BURR (도금버) | 0/1   | OK     |

## II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

| NO | 항목/구분 | SPEC |       |       | 검사주기     | 우리하이피  |    | 고객 |    | 판정 |
|----|-------|------|-------|-------|----------|--------|----|----|----|----|
|    |       | 규격   | 하한(-) | 상한(+) |          | 1차     | 2차 | 1차 | 2차 |    |
| 1  | 전폭    | 85.0 | -0.1  |       | Reel/Lot | 84.997 |    |    |    | OK |
| 2  |       |      |       |       |          |        |    |    |    |    |
| 3  |       |      |       |       |          |        |    |    |    |    |
| 4  |       |      |       |       |          |        |    |    |    |    |
| 5  |       |      |       |       |          |        |    |    |    |    |
| 6  |       |      |       |       |          |        |    |    |    |    |
| 7  |       |      |       |       |          |        |    |    |    |    |
| 8  |       |      |       |       |          |        |    |    |    |    |
| 9  |       |      |       |       |          |        |    |    |    |    |
| 10 |       |      |       |       |          |        |    |    |    |    |

## III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

| NO | SPECIFICATION |              | Measurement Data         | RESULT |
|----|---------------|--------------|--------------------------|--------|
| 1  | X-Ray 측정      | Ni 1.0~2.0μm | 첨부 : 도금성적서<br>첨부 : 도금성적서 | OK     |

## IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/S)

| NO | INSPECTION ITEMS          | SPECIFICATION                                                                                            | RESULT |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | ADHESION TEST<br>(밀착성 시험) | 1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐)<br>2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금이나 벗겨짐이 없을것. | OK     |

|      |  |       |     |     |      |  |
|------|--|-------|-----|-----|------|--|
| 제품도면 |  | 우리하이피 | 작성  | 승인  | 종합판정 |  |
|      |  | 고객    | 작성  | 승인  | 종합판정 |  |
|      |  |       | 김영란 | 조승현 |      |  |
|      |  |       |     |     |      |  |

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x85 초물 LOT NO : 251229-01 DATE : 25.12.29.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance |       |       |
|-------|---------------------|--------------|-------|-------|
|       |                     | 1.293        | 1.436 | 1.580 |
| 1     | 1.421               |              |       |       |
| 2     | 1.415               |              |       |       |
| 3     | 1.580               |              |       |       |
| 4     | 1.397               |              |       |       |
| 5     | 1.369               |              |       |       |
| Mean  | 1.436               |              |       |       |
| S.Dev | 0.083               |              |       |       |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu  
측정값 개수 5  
최대값 1.580  
최소값 1.369  
범위 0.211  
평균값 1.436  
표준편차 0.083  
변동계수 5.763

우리하이피




업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x85 종물 LOT NO : 251229-01 DATE : 25.12.29.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance      |
|-------|---------------------|-------------------|
| 1     | 1.426               | 1.263 1.484 1.706 |
| 2     | 1.431               |                   |
| 3     | 1.436               |                   |
| 4     | 1.423               |                   |
| 5     | 1.706               |                   |
| Mean  | 1.484               |                   |
| S.Dev | 0.124               |                   |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$   
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu  
측정값 개수 5  
최대값 1.706  
최소값 1.423  
범위 0.283  
평균값 1.484  
표준편차 0.124  
변동계수 8.352

우리하이피

