



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*145	20260108 -01 03	2026-01-08
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*145 Cu	Ni 1.0~2.0μm	743.5 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	145.0	-0.1		Reel/Lot	144.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

1/8
0.15 x 145
① Z86
② Z86
③ 1715
총 743.5kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST

NO	INSPECTION	RESULT
1	ADHESION (밀착성)	OK

제품도면

0.15*145

145.0

리
하
이
피

고
객

김영란

조승현

합
판
정

2026-01-08
우리하이피(주)
Q.C

작성

승인

총
합
판
정

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x145 초물 LOT NO : 260108-01 DATE : 26.01.08.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.310	1.369 1.428
1	1.428		
2	1.391		
3	1.340		
4	1.354		
5	1.331		
Mean	1.369		
S.Dev	0.040		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
Cu

SEC : 20 Sec



범위 0.097
평균값 1.369
표준편차 0.040
변동계수 2.939

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x145 종물 LOT NO : 260108-01 DATE : 26.01.08.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.355	1.437 1.519
1	1.456		
2	1.355		
3	1.373		
4	1.519		
5	1.483		
Mean	1.437		
S.Dev	0.071		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.519


최소값 1.355

범위 0.164

평균값 1.437

표준편차 0.071

변동계수 4.923



우리하이피