



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*89	20260112 -01	2026-01-12
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*89 Cu	Ni 1.0~2.0μm	178.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금배)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	89.0	-0.1		Reel/Lot	88.999				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적 떨어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품 니퍼로 90도로 상하각은후 이나 벗겨짐이 없을것.	OK

제품도면		하	김영란	조승현	합판정	
		이	작성	승인	종합판정	
		객				


업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x89 초물 LOT NO : 260112-01 DATE : 26.01.12.

No	μm Ni	Ni	tolerance
		1.323	1.473 1.624
1	1.434		
2	1.418		
3	1.624		
4	1.426		
5	1.465		
Mean	1.473		
S.Dev	0.086		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.624
최소값 1.418
범위 0.206
평균값 1.473
표준편차 0.086
변동계수 5.840

우리하이피




업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x89 종물 LOT NO : 260112-01 DATE : 26.01.12.


No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.462	1.247 1.543 1.839
2	1.470	
3	1.486	
4	1.459	
5	1.839	
Mean	1.543	
S.Dev	0.166	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
 측정값 개수 5
 최대값 1.839
 최소값 1.459
 범위 0.380
 평균값 1.543
 표준편차 0.166
 변동계수 10.737



우리하이피