



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*145	20260128 -01	2026-01-28
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*145 Cu	Ni 1.0~2.0μm	303.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	145.0	-0.1		Reel/Lot	144.997				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (S

NO	INSPECTION	RESULT
1	ADHESION (밀착성)	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x145 초물 LOT NO : 260128-01 DATE : 26.01.28.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.339	1.514	1.689
1	1.511			
2	1.508			
3	1.409			
4	1.452			
5	1.689			
Mean	1.514			
S.Dev	0.107			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec

1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0

공차 0.280
평균값 1.514
표준편차 0.107
변동계수 7.048

우리하이피




업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x145 종물 LOT NO : 260128-01 DATE : 26.01.28.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.523	1.314 1.554 1.794
2	1.554	
3	1.794	
4	1.433	
5	1.465	
Mean	1.554	
S.Dev	0.142	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.794
최소값 1.433
범위 0.361
평균값 1.554
표준편차 0.142
변동계수 9.165

우리하이피

