



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*98	20260202 -01	2026-02-02
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*98 Cu	Ni 1.0~2.0μm	203.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	98.0	-0.1		Reel/Lot	97.998				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tap 밀착후 45도 각도로 떼어낸다.(돌돌 및 2.테이프 시험이 안되니퍼로 90도로 상. 이하 벗겨짐이 없을	OK

제품도면		리	김영란	조승현	종합판정	
		고	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x98 초물 LOT NO : 260202-01 DATE : 26.02.02.

No	μm Ni	Ni	tolerance
		1.344	1.493 1.642
1	1.447		
2	1.467		
3	1.642		
4	1.448		
5	1.462		
Mean	1.493		
S.Dev	0.084		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.642
최소값 1.447
범위 0.195
평균값 1.493
표준편차 0.084
변동계수 5.601

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x98

종물

LOT NO : 260202-01


DATE : 26.02.02.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.467	1.356 1.530 1.703
2	1.475	
3	1.499	
4	1.504	
5	1.703	
Mean	1.530	
S.Dev	0.098	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.703

최소값 1.467

범위 0.236

평균값 1.530

표준편차 0.098

변동계수 6.419

우리하이피

