



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*133	20260202 -01 ~ 02	2026-02-02
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*133 Cu	Ni 1.0~2.0μm	366.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	133.0	-0.1		Reel/Lot	132.999	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : 1y)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2026-02-02 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x133 초물 LOT NO : 260202-01 DATE : 26.02.02.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.380	1.425	1.469
1	1.430			
2	1.429			
3	1.469			
4	1.405			
5	1.390			
Mean	1.425			
S.Dev	0.030			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec

1.50
1.45
1.40
1.35
1

도금
측정
최대
최소값 1.390
범위 0.079
평균값 1.425
표준편차 0.030
변동계수 2.106

우리하이피




업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x133 종물 LOT NO : 260202-01 DATE : 26.02.02.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.445	1.238 1.485 1.732
2	1.467	
3	1.397	
4	1.383	
5	1.732	
Mean	1.485	
S.Dev	0.142	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.732
최소값 1.383
범위 0.349
평균값 1.485
표준편차 0.142
변동계수 9.589

우리하이피

