



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*98	20260203 -01 ~ 02	2026-02-03
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*98 Cu	Ni 1.0~2.0μm	270.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	98.0	-0.1		Reel/Lot	97.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

2/3
0.15 x 98
① 134.3
② 134.3
중 270.6kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 5EA/Shipping)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape 밀착후 45도 각도로 떼어낸다.(들뜸 및 2.테이프 시험이 안되니퍼로 90도로 상하 이나 벗겨짐이 없을	OK

제품도면		우리하이피	작성	검영란	승인	조승현	종합판정	합격 2026-02-03 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성		승인		종합판정	


업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x98 초물 LOT NO : 260203-01 DATE : 26.02.03.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.340	1.335 1.382 1.429
2	1.363	
3	1.429	
4	1.376	
5	1.401	
Mean	1.382	
S.Dev	0.034	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 : 5
최대값 : 1.429
최소값 : 1.340
범위 : 0.089
평균값 : 1.382
표준편차 : 0.034
변동계수 : 2.489

우리하이피




업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x98 종물 LOT NO : 260203-01 DATE : 26.02.03.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.412	1.303 1.417 1.531
2	1.403	
3	1.362	
4	1.376	
5	1.531	
Mean	1.417	
S.Dev	0.067	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.531
최소값 1.362
범위 0.169
평균값 1.417
표준편차 0.067
변동계수 4.725

우리하이피

