



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.3*125	20260209 -01	2026-02-09
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.3*125 Cu	Ni 1.0~2.0μm	39 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	125.0	-0.1		Reel/Lot	124.940				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : 1y)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	OK

제품도면		우리하이피	김영란	조승현	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

샘플

품명 : 0.3x125 초물

LOT NO : 260209-01

DATE : 26.02.09.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.411	1.441 1.471
1	1.412		
2	1.437		
3	1.431		
4	1.454		
5	1.471		
Mean	1.441		
S.Dev	0.023		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$


SEC : 20 Sec

1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
1

도금
측정
최대
최소

범위 0.059
평균값 1.441
표준편차 0.023
변동계수 1.562

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

샘플

품명 : 0.3x125 종물

LOT NO : 260209-01

DATE : 26.02.09.


No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.437	1.396 1.514 1.632
2	1.472	
3	1.516	
4	1.512	
5	1.632	
Mean	1.514	
S.Dev	0.074	

FUNC: MEASURE

COL : 0.100 mm

Ni
Cu

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.632


최소값 1.437

범위 0.195

평균값 1.514

표준편차 0.074

변동계수 4.857



우리하이피