



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*98	20260220 -01 ~02	2026-02-20
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*98 Cu	Ni 1.0~2.0μm	609 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	98.0	-0.1		Reel/Lot	97.996	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

2/20
0.15*98
① 304.5
② 304.5
총 604Kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/E)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape 밀착후 45도 각도로 떼어낸다.(돌돌 및 2.테이프 시험이 안되니퍼로 90도로 상하 이나 벗겨짐이 없을	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2026-02-20 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x98 초물 LOT NO : 260220-01 DATE : 26.02.20.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.276	1.534 1.792
1	1.571		
2	1.583		
3	1.366		
4	1.358		
5	1.792		
Mean	1.534		
S.Dev	0.180		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
Cu

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수

최대값 1.79

최소값 1.35


범위 0.43

평균값 1.534

표준편차 0.180

변동계수 11.731

우리하이피




업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x98 종물 LOT NO : 260220-01 DATE : 26.02.20.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.531	1.386 1.466 1.546
2	1.518	
3	1.503	
4	1.386	
5	1.391	
Mean	1.466	
S.Dev	0.071	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.531

최소값 1.386

범위 0.145

평균값 1.466

표준편차 0.071

변동계수 4.863

우리하이피

