



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*98	20260223 -01 ~ 02	2026-02-23
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*98 Cu	Ni 1.0~2.0µm	609 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	98.0	-0.1		Reel/Lot	97.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0µm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tap 밀착후 45도 각도로 떼어낸다.(들뜸 및 2.테이프 시험이 안되는 니퍼로 90도로 상하 이나 벗겨짐이 없을	OK

제품도면		우리하이피	김영란	조승현	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x98

초물

LOT NO : 260223-01


DATE : 26.02.23.

No	μm Ni	Ni tolerance
		1.369 1.448 1.527
1	1.463	
2	1.444	
3	1.393	
4	1.412	
5	1.527	
Mean	1.448	
S.Dev	0.052	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.527
최소값 1.393
범위 0.134
평균값 1.448
표준편차 0.052
변동계수 3.589

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x98 종물 LOT NO : 260223-01 DATE : 26.02.23.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.554	1.311 1.479 1.647
2	1.532	
3	1.635	
4	1.311	
5	1.364	
Mean	1.479	
S.Dev	0.136	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.635
최소값 1.311
범위 0.324
평균값 1.479
표준편차 0.136
변동계수 9.209

우리하이피

