



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*145	20260224 -01 ~ 02	2026-02-24
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*145 Cu	Ni 1.0~2.0μm	784.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	145.0	-0.1		Reel/Lot	144.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST

NO	INSPECTION	RESULT
1	ADHESION (밀착성)	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x145 초물 LOT NO : 260224-01 DATE : 26.02.24.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.158	1.389	1.620
1	1.425			
2	1.421			
3	1.620			
4	1.249			
5	1.231			
Mean	1.389			
S.Dev	0.158			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$


SEC : 20 Sec

1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

도금
측정
최대

최소값 1.231
범위 0.389
평균값 1.389
표준편차 0.158
변동계수 11.396

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x145 종물 LOT NO : 260224-01 DATE : 26.02.24.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.413	1.142 1.382 1.622
2	1.372	
3	1.270	
4	1.234	
5	1.622	
Mean	1.382	
S.Dev	0.153	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5
 최대값 1.622
 최소값 1.234
 범위 0.388
 평균값 1.382
 표준편차 0.153
 변동계수 11.038

우리하이피

