



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*145	20260225 -01 ~ 02	2026-02-25
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*145 Cu	Ni 1.0~2.0μm	784.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

2/24
0.15 X 145
① 3 FZ.3
② 3 FZ.3
총 784.6kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	145.0	-0.1		Reel/Lot	144.999	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION (밀착성)	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2026-02-25 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x145

초물

LOT NO : 260225-01


DATE : 26.02.25.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.219	1.399	1.580
1	1.389			
2	1.395			
3	1.580			
4	1.362			
5	1.271			
Mean	1.399			
S.Dev	0.113			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원
측정값
최대값
최소값
범위
평균값 1.399
표준편차 0.113
변동계수 8.039

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x145

종물

LOT NO : 260225-01


DATE : 26.02.25.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.432	1.280 1.401 1.523
2	1.425	
3	1.331	
4	1.296	
5	1.523	
Mean	1.401	
S.Dev	0.090	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
Cu

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.523

최소값 1.296

범위 0.227

평균값 1.401

표준편차 0.090

변동계수 6.417

우리하이피

