



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*145	20260303 -01 ~ 02	2026-03-03
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*145 Cu	Ni 1.0~2.0μm	729.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	145.0	-0.1		Reel/Lot	144.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

3/3
0.15 X 145
① 364.8
② 364.8
총 729.6kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST

NO	INSPECTION	RESULT
1	ADHESION (밀착성)	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x145

초물

LOT NO : 260303-01

DATE : 26.03.03.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.276	1.400	1.524
1	1.443			
2	1.450			
3	1.276			
4	1.308			
5	1.523			
Mean	1.400			
S.Dev	0.104			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$


SEC : 20 Sec

1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1

모
측
초
초
변
평

표준편차 0.104
변동계수 7.433

우리하이피




업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x145 종물 LOT NO : 260303-01 DATE : 26.03.03.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.442	1.335 1.438 1.540
2	1.473	
3	1.540	
4	1.362	
5	1.371	
Mean	1.438	
S.Dev	0.074	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.540
최소값 1.362
범위 0.178
평균값 1.438
표준편차 0.074
변동계수 5.148

우리하이피

