



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*89	20260312 -01	2026-03-12
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*89 Cu	Ni 1.0~2.0μm	447.2 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	89.0	-0.1		Reel/Lot	88.999	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

3/12

0.15 x 89

① 223.6

② 223.6

총 447.2 kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품 니퍼로 90도로 상.하각은후 이나 벗겨짐이 없을것.	OK



제품도면



우리하이피	작성	승인	종합판정	합격 2026-03-12 우리하이피(주) Q.C
	김영란	조승현		
고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x89 초물 LOT NO : 260312-01 DATE : 26.03.12.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.246	1.414 1.581
1	1.246		
2	1.254		
3	1.520		
4	1.512		
5	1.536		
Mean	1.414		
S.Dev	0.150		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.536

최소값 1.246


범위 0.290

평균값 1.414

표준편차 0.150

변동계수 10.584

우리하이피




업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x89 종물 LOT NO : 260312-01 DATE : 26.03.12.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.257	1.257 1.382 1.508
2	1.276	
3	1.486	
4	1.425	
5	1.468	
Mean	1.382	
S.Dev	0.108	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.486
최소값 1.257
범위 0.229
평균값 1.382
표준편차 0.108
변동계수 7.835

우리하이피

