



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*159	20260317 -01 ~ 02	2026-03-17
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*159 Cu	Ni 1.0~2.0μm	699.2 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금응집)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	159.0	-0.1		Reel/Lot	158.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

3/17

0.15 x 159

① 344.6

② 344.6

총 699.2kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	


IV. FUNCTION

NO		RESULT
1		OK

제품도면		우리하이피	김영란	조승현	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	


업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159 초물 LOT NO : 260317-01 DATE : 26.03.17.


No	μm Ni	Ni	
		1.443	tolerance 1.601 1.759
1	1.529		
2	1.584		
3	1.562		
4	1.570		
5	1.759		
Mean	1.601		
S.Dev	0.091		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도
측
최
범
평균값 1.601
표준편차 0.091
변동계수 5.667




업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159 종물 LOT NO : 260317-01 DATE : 26.03.17.

No	μm Ni	Ni 1.154	tolerance 1.409	1.663
1	1.409			
2	1.422			
3	1.663			
4	1.289			
5	1.260			
Mean	1.409			
S.Dev	0.159			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5
 최대값 1.663
 최소값 1.260
 범위 0.403
 평균값 1.409
 표준편차 0.159
 변동계수 11.297

우리하이피

