



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*145	20260320 -01 <i>✓ OZ</i>	2026-03-20
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*145 Cu	Ni 1.0~2.0μm	635.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	145.0	-0.1		Reel/Lot	144.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

3/20

0.15 x 145

① 317.8

② 317.8

총 635.6kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST

NO	INSPECTION	RESULT
1	ADHESION (밀착성)	OK

제품도면

0.15*145

145.0

리
하
이
피

김영란

조승현

총
합
판
정



고
객

작성

승인

총
합
판
정


업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x145 초물 LOT NO : 260320-01 DATE : 26.03.20.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.320	1.411	1.501
1	1.429			
2	1.453			
3	1.474			
4	1.320			
5	1.377			
Mean	1.411			
S.Dev	0.062			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



범위 0.154
평균값 1.411
표준편차 0.062
변동계수 4.412

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x145 종물 LOT NO : 260320-01 DATE : 26.03.20.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.358	1.474 1.590
1	1.507		
2	1.515		
3	1.389		
4	1.369		
5	1.590		
Mean	1.474		
S.Dev	0.093		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec

최소값 1.358
범위 0.221
평균값 1.474
표준편차 0.093
변동계수 6.298

우리하이피

