



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*141	20260323 -01	2026-03-23
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*141 Cu	Ni 1.0~2.0μm	744.2 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	141.0	-0.1		Reel/Lot	140.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (S)

NO	INSPECTION	RESULT
1	ADHESION (밀착성 시험)	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2026-03-23 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x141

초물

LOT NO : 260323-01

DATE : 26.03.23.

No	μm Ni	Ni	tolerance
		1.099	1.343 1.587
1	1.289		
2	1.280		
3	1.268		
4	1.291		
5	1.587		
Mean	1.343		
S.Dev	0.137		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$


SEC : 20 Sec

1.6
1.4
1.2
1.0

도
측
초
초

범위 0.319
평균값 1.343
표준편차 0.137
변동계수 10.179

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x141

종물

LOT NO : 260323-01


DATE : 26.03.23.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.152	1.320	1.487
1	1.290			
2	1.263			
3	1.487			
4	1.280			
5	1.278			
Mean	1.320			
S.Dev	0.094			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소
측정값
최대값
최소값
범위
평균값
표준편차
변동계수

1.263
0.224
1.320
0.094
7.129

우리하이피

