



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*98	20260324 -01 ~ 04	2026-03-24
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*98 Cu	Ni 1.0~2.0μm	1036.4 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	98.0	-0.1		Reel/Lot	97.999	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

3/24

0.15*98

① ZFA.1

② ZFA.1

③ ZFA.1

④ ZFA.1

총 1036.4kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/E)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tap 밀착후 45도 각도로 떼어낸다.(돌봄 및 2.테이프 시험이 안되 니퍼로 90도로 상하 이나 벗겨짐이 없을	OK

제품
도면

0.15*98

98.0

우리
하이
피

김영란

조승현

종합
판정

합격

2026-03-24

우리하이피(주)
Q.C

고
객

작성

승인

종합
판정

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15*98

초물


LOT NO : 260324-01

DATE : 26.03.24.

No	μm Ni	Ni	tolerance
		1.468	1.619 1.770
1	1.535		
2	1.552		
3	1.632		
4	1.605		
5	1.770		
Mean	1.619		
S.Dev	0.093		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.770
최소값 1.535
범위 0.235
평균값 1.619
표준편차 0.093
변동계수 5.755

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15*98

종물

LOT NO : 260324-01


DATE : 26.03.24.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.296	1.565	1.833
1	1.590			
2	1.526			
3	1.833			
4	1.451			
5	1.423			
Mean	1.565			
S.Dev	0.164			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수

최대값 1.833

최소값 1.423

범위 0.410

평균값 1.565

표준편차 0.164

변동계수 10.460

우리하이피

