



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*98	20260327 -01 ~ 03	2026-03-27
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*98 Cu	Ni 1.0~2.0μm	404.4 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	98.0	-0.1		Reel/Lot	97.996	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

3/27

0.2 x 98

① 112.8

② 145.8

③ 145.8


총 404.8kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape 밀착 후 45도 각도로 떼어낸다.(들뜸 및 2.테이프 시험이 안되는 니퍼로 90도로 상하 이나 벗겨짐이 없을	OK



제품도면		하이피	김영란	조승현	합판정	2026-03-27 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15*98

초물

LOT NO : 260327-01


DATE : 26.03.27.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.274	1.313 1.353
1	1.311		
2	1.274		
3	1.340		
4	1.310		
5	1.332		
Mean	1.313		
S.Dev	0.026		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.340

최소값 1.274


범위 0.066

평균값 1.313

표준편차 0.026

변동계수 1.950

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15*98

종물


LOT NO : 260327-01

DATE : 26.03.27.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.343	1.255 1.363 1.472
2	1.346	
3	1.341	
4	1.315	
5	1.472	
Mean	1.363	
S.Dev	0.062	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.472

최소값 1.315

범위 0.157

평균값 1.363

표준편차 0.062

변동계수 4.545

우리하이피

