



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*89	20260327 -01 ~ 04	2026-03-27
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*89 Cu	Ni 1.0~2.0μm	620 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	89.0	-0.1		Reel/Lot	88.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

3/27

0.15 x 89

① 115.4

② 115.4

③ 132

④ 132

⑤ 124

총 620kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품 니퍼로 90도로 상.하각은후 이나 벗겨짐이 없을것.	OK

제품도면		우리하이피	작성	검인	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15*89

초물

LOT NO : 260327-01


DATE : 26.03.27.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.272	1.409	1.546
1	1.331			
2	1.359			
3	1.546			
4	1.401			
5	1.407			
Mean	1.409			
S.Dev	0.083			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.546
최소값 1.331
범위 0.215
평균값 1.409
표준편차 0.083
변동계수 5.877

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15*89 종물 LOT NO : 260327-01 DATE : 26.03.27.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.412	1.328 1.424 1.520
2	1.367	
3	1.398	
4	1.424	
5	1.520	
Mean	1.424	
S.Dev	0.058	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.520

최소값 1.367

범위 0.153

평균값 1.424

표준편차 0.058

변동계수 4.046

우리하이피

