



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*132	20260330 -01	2026-03-30
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*132 Cu	Ni 1.0~2.0μm	170.4 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	132.0	-0.1		Reel/Lot	131.997				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : 1y)

NO	INSPECTION ITEM	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15*132

초물

LOT NO : 260330-01


DATE : 26.03.30.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.161	1.462	1.764
1	1.397			
2	1.413			
3	1.375			
4	1.363			
5	1.764			
Mean	1.462			
S.Dev	0.170			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소

측정값

최대값


최소값

범위 0.401

평균값 1.462

표준편차 0.170

변동계수 11.605



우리하이피

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15*132

종물

LOT NO : 260330-01


DATE : 26.03.30.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.479	1.279 1.493 1.707
2	1.498	
3	1.707	
4	1.388	
5	1.392	
Mean	1.493	
S.Dev	0.130	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.707

최소값 1.388

범위 0.319

평균값 1.493

표준편차 0.130

변동계수 8.685

우리하이피

