



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20260408 -01 ~ 08	2026-04-08
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	480 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.994	0.403
2						29.995	0.402
3						29.996	0.403
4						29.986	0.403
5						29.997	0.403
6						29.993	0.403
7						29.978	0.403
8						29.989	0.402
9							
10							

4/8

0.4x30

① 60 ② 60
③ 60 ④ 60
⑤ 60 ⑥ 60
⑦ 60 ⑧ 60

총 480kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금층이 나뉘거나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260408-01 DATE : 26.04.08.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.061	2.010 2.041 2.073
2	2.045	
3	2.073	
4	2.022	
5	2.030	
6	2.017	
Mean	2.041	
S.Dev	0.022	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.073
최소값 2.017
범위 0.056
평균값 2.041
표준편차 0.022
변동계수 1.095

우리하이피



업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260408-08 DATE : 26.04.08.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.035	2.069	2.102
1	2.094			
2	2.066			
3	2.072			
4	2.035			
5	2.087			
6	2.057			
Mean	2.069			
S.Dev	0.021			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.094
최소값 2.035
범위 0.059
평균값 2.069
표준편차 0.021
변동계수 1.029

우리하이피

