



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260418 -01 ~ 08	2026-04-18
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	392 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/18

0.4x26

① 4P ⑤ 4P

② 4P ⑥ 4P

③ 4P ⑦ 4P

④ 4P ⑧ 4P

총 3P2kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.988	0.403
2						25.983	0.403
3						25.981	0.403
4						25.980	0.402
5						25.996	0.402
6						25.979	0.403
7						29.985	0.402
8						25.998	0.403
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인	종합판정		

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260418-01 DATE : 26.04.18.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.050	2.003 2.030 2.058
2	2.048	
3	2.003	
4	2.037	
5	2.015	
6	2.029	
Mean	2.030	
S.Dev	0.019	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.050
최소값 2.003
범위 0.047
평균값 2.030
표준편차 0.019
변동계수 0.915

우리하이피



업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260418-08 DATE : 26.04.18.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.024	2.059	2.094
1	2.063			
2	2.045			
3	2.078			
4	2.024			
5	2.059			
6	2.084			
Mean	2.059			
S.Dev	0.022			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.084
최소값 2.024
범위 0.060
평균값 2.059
표준편차 0.022
변동계수 1.069

우리하이피

