



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260520 -01 ~ 08	2026-05-20
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	432 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.990	0.403
2						25.968	0.403
3						25.976	0.403
4						25.962	0.403
5						25.922	0.403
6						25.981	0.403
7						25.982	0.403
8						25.971	0.403
9							
10							

t/z0

0.4x26

① t4 ⑤ t4

② t4 ⑥ t4

③ t4 ⑦ t4

④ t4 ⑧ t4

총 432kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면

0.4*26

26.0

우리하이피

작성

승인

종합판정



김영란

조승현

고객

작성

승인

종합판정


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260520-01 DATE : 26.05.20.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.032	2.023 2.053 2.082
2	2.026	
3	2.069	
4	2.057	
5	2.049	
6	2.082	
Mean	2.053	
S.Dev	0.021	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
Al
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.082
최소값 2.026
범위 0.056
평균값 2.053
표준편차 0.021
변동계수 1.044

우리하이피



업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260520-08 DATE : 26.05.20.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.073	2.046 2.069 2.092
2	2.069	
3	2.080	
4	2.046	
5	2.055	
6	2.092	
Mean	2.069	
S.Dev	0.017	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.092
최소값 2.046
범위 0.046
평균값 2.069
표준편차 0.017
변동계수 0.806



우리하이피