



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260521 -01	2026-05-21
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	594 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

5/21

0.4x26

① 54 ② 54 ③ 54
④ 54 ⑤ 54 ⑥ 54
⑦ 54 ⑧ 54 ⑨ 54
⑩ 54 ⑪ 54 ⑫ 54
⑬ 54 ⑭ 54 ⑮ 54
⑯ 54 ⑰ 54 ⑱ 54
⑲ 54 ⑳ 54 ㉑ 54
㉒ 54 ㉓ 54 ㉔ 54
㉕ 54 ㉖ 54 ㉗ 54
㉘ 54 ㉙ 54 ㉚ 54
㉛ 54 ㉜ 54 ㉝ 54
㉞ 54 ㉟ 54 ㊱ 54
㊲ 54 ㊳ 54 ㊴ 54
㊵ 54 ㊶ 54 ㊷ 54
㊸ 54 ㊹ 54 ㊺ 54
㊻ 54 ㊼ 54 ㊽ 54
㊾ 54 ㊿ 54

총 54kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.919	0.402
2						25.952	0.402
3						25.966	0.401
4						25.962	0.403
5						25.965	0.403
6						25.959	0.402
7						25.979	0.403
8						25.976	0.403
9						25.952	0.402
10						25.974	0.401

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인		종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260521-01 DATE : 26.05.21.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.046	2.071	2.095
1	2.095			
2	2.049			
3	2.084			
4	2.067			
5	2.070			
6	2.058			
Mean	2.071			
S.Dev	0.017			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.095
최소값 2.049
범위 0.046
평균값 2.071
표준편차 0.017
변동계수 0.812

우리하이피



업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260521-11 DATE : 26.05.21.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.018	2.053	2.087
1	2.064			
2	2.018			
3	2.085			
4	2.076			
5	2.043			
6	2.030			
Mean	2.053			
S.Dev	0.027			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.085
최소값 2.018
범위 0.067
평균값 2.053
표준편차 0.027
변동계수 1.294

우리하이피

