



Quality Assurance Report

8pOT8L14zo

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
풍산	0.15*175	20260824 -03	2026-08-24
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*175 Cu	Ni 1.0~2.0μm	281.2 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	175.0	-0.1		Reel/Lot	174.998				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV.	NC	RESULT
1		OK

제품도면



리하이피 고객	김영란	조승현	종합판정	
	작성	승인		

업체명 : 풍산


품명 : 0.15x175 초물 LOT NO : 260824-03 DATE : 26.08.24.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.400	1.440 1.480
1	1.464		
2	1.400		
3	1.421		
4	1.441		
5	1.473		
Mean	1.440		
S.Dev	0.030		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec




평균값 1.440
표준편차 0.030
변동계수 2.091

우리하이피



업체명 : 풍산


품명 : 0.15x175 종물 LOT NO : 260824-03 DATE : 26.08.24.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.440	1.468	1.496
1	1.440			
2	1.473			
3	1.484			
4	1.491			
5	1.452			
Mean	1.468			
S.Dev	0.022			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.491

최소값 1.440

범위 0.051

평균값 1.468

표준편차 0.022

변동계수 1.465

우리하이피

