



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*132	20260710 -01	2026-07-10
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*132 Cu	Ni 1.0~2.0μm	644.4 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

7/10
0.15 x 132
① 322.2
② 322.2
총 644.4kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	132.0	-0.1		Reel/Lot	131.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : 1y)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	OK

제품도면		작성	검인	종합판정	
		김영란	조승현		
고객		작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15*132 초물 LOT NO : 260710-01 DATE : 26.07.10.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.212	1.251	1.290
1	1.244			
2	1.222			
3	1.269			
4	1.290			
5	1.231			
Mean	1.251			
S.Dev	0.028			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 :
측정값 개수

최대값

최소값


범위

평균값 1.251

표준편차 0.028

변동계수 2.237

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15*132

종물

LOT NO : 260710-01


DATE : 26.07.10.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.285	1.285 1.387 1.489
2	1.329	
3	1.449	
4	1.441	
5	1.431	
Mean	1.387	
S.Dev	0.075	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.449


최소값 1.285

범위 0.164

평균값 1.387

표준편차 0.075

변동계수 5.403



우리하이피