



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
풍산	0.15*193	20260624 -01	2026-06-24
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*193 Cu	Ni 1.0~2.0μm	291.9 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)


NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	193.0	-0.1		Reel/Lot	192.997				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK



제품도면	0.15*193	193.0	하이피	김영란	조승현	압판정	2026-06-24 우리하이피(주) Q.C
			고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 풍산

품명 : 0.15x193 초물

LOT NO : 260624-01

DATE : 26.06.24.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.496	1.374 1.435 1.496
2	1.433	
3	1.407	
4	1.418	
5	1.422	
Mean	1.435	
S.Dev	0.035	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec

평균값 1.435
표준편차 0.035
변동계수 2.455

우리하이피



업체명 : 풍산


품명 : 0.15x193 종물 LOT NO : 260624-01 DATE : 26.06.24.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.495	1.465 1.548 1.631
2	1.507	
3	1.545	
4	1.561	
5	1.631	
Mean	1.548	
S.Dev	0.054	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.631
최소값 1.495
범위 0.136
평균값 1.548
표준편차 0.054
변동계수 3.473

우리하이피

