



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260910 - 01~12	2026-09-10
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	NI 1.5µm ~	633 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(일룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물집)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.912	0.401	9/10 (0.4X26) 정 1) 14 7) 14 2) 14 8) 14 3) 14 9) 14 4) 14 10) 14 5) 14 11) 14 6) 14 12) 39 Total: 633kg
2						25.953	0.403	
3						25.922	0.403	
4						25.954	0.401	
5						25.938	0.402	
6						25.925	0.403	
7						25.946	0.402	
8						25.931	0.402	
9						25.942	0.401	
10						25.946	0.402	
11						25.968	0.403	
12						25.984	0.403	

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5µm ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 재품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(물품 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상하각은후 도금물품 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	합격 2026-09-10 우리하이피(주) Q.C
			심문경	조승현		
		고	작성	승인	종합판정	
		객				

업체명 : 신흥SEC



품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260910-01 DATE : 260910

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.077	2.067 2.087 2.107
2	2.107	
3	2.079	
4	2.082	
5	2.092	
6	2.085	
Mean	2.087	
S.Dev	0.011	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.107
최소값 2.077
범위 0.030
평균값 2.087
표준편차 0.011
변동계수 0.533



우리하이피

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 종물 LOT NO : 260910-12 DATE : 26.09.10

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.008	2.053	2.099
1	2.099			
2	2.038			
3	2.074			
4	2.054			
5	2.032			
6	2.023			
Mean	2.053			
S.Dev	0.029			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.099
최소값 2.023
범위 0.076
평균값 2.053
표준편차 0.029
변동계수 1.399



우리하이피(주)