



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
썬써스파인	0.15*117	20260914 -01	2026-09-14
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*117 304 1/2H	Ni 1.7~3.0μm	204 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	117.0	-0.1		Reel/Lot	116.878				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.7~3.0μm	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상,하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	합격 2026-09-14 우리하이피(주) Q.C
			심문경	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

고객명: (주)씨스파인


품명 : 0.15X117 LOT NO : 260914-01 DATE : 26.09.14

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.879	1.901	1.922
1	1.918			
2	1.913			
3	1.879			
4	1.886			
5	1.888			
6	1.920			
Mean	1.901			
S.Dev	0.018			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
SS

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//SS

측정값 개수 6

최대값 1.920

최소값 1.879

범위 0.041

평균값 1.901

표준편차 0.018

변동계수 0.962

우리하이피

