



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
우선기업	0.2*55		2026-09-09
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.2*55 S304H 양면H/L	Ni 1.0μm ~	27 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)


NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	55.0	-0.1		Reel/Lot	54.967				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0μm ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하깎은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	나우인	조승현	판정	합격 2026-09-09 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 우선기업


품명 : 0.2X55 (초물) LOT NO : 260909 DATE : 26.09.09

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.478	1.434 1.465 1.496
2	1.487	
3	1.440	
4	1.485	
5	1.434	
Mean	1.465	
S.Dev	0.026	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//SS
 측정값 개수 5
 최대값 1.487
 최소값 1.434
 범위 0.053
 평균값 1.465
 표준편차 0.026
 변동계수 1.753

우리하이피



업체명 : 우선기업


품명 : 0.2X55 (종물) LOT NO : 260909 DATE : 26.09.09

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.424	1.439	1.455
1	1.446			
2	1.450			
3	1.424			
4	1.427			
5	1.450			
Mean	1.439			
S.Dev	0.013			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//SS
측정값 개수 5
최대값 1.450
최소값 1.424
범위 0.026
평균값 1.439
표준편차 0.013
변동계수 0.892

우리하이피

