



# Quality Assurance Report BOX NO :

| CUSTOMER(고객명)       | DESCRIPTION(품명) | LOT NO(로트번호) | ISSUED DATE(발행일자) |
|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 우선기업                | 0.2*55          | 20260916     | 2026-09-16        |
| 규격(재질)              |                 | LOT SIZE(수량) |                   |
| 0.2*55 S304H 양면 H/L | Ni 1.0 $\mu$ m~ | 28 Kg        |                   |

## I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

| NO | INSPECTION ITEMS  | Ac/Re | RESULT | NO | INSPECTION ITEMS   | Ac/Re | RESULT |
|----|-------------------|-------|--------|----|--------------------|-------|--------|
| 1  | DISCOLORATION(변색) | 0/1   | OK     | 6  | NO PLATING(미도금)    | 0/1   | OK     |
| 2  | STAIN(얼룩)         | 0/1   | OK     | 7  | PEELING(도금 벗겨짐)    | 0/1   | OK     |
| 3  | RUST(부식)          | 0/1   | OK     | 8  | LUMP(도금물침)         | 0/1   | OK     |
| 4  | CONTAMINATION(오염) | 0/1   | OK     | 9  | CAMBER(휨)          | 0/1   | OK     |
| 5  | BENT(변형)          | 0/1   | OK     | 10 | PLATING BURR (도금버) | 0/1   | OK     |

## II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

| NO | 항목/구분 | SPEC |       |       | 검사주기     | 우리하이피  |    | 고객 |    | 판정 |
|----|-------|------|-------|-------|----------|--------|----|----|----|----|
|    |       | 규격   | 하한(-) | 상한(+) |          | 1차     | 2차 | 1차 | 2차 |    |
| 1  | 전폭    | 65.0 | -0.1  |       | Reel/Lot | 54.932 |    |    |    |    |
| 2  |       |      |       |       |          |        |    |    |    |    |
| 3  |       |      |       |       |          |        |    |    |    |    |
| 4  |       |      |       |       |          |        |    |    |    |    |
| 5  |       |      |       |       |          |        |    |    |    |    |
| 6  |       |      |       |       |          |        |    |    |    |    |
| 7  |       |      |       |       |          |        |    |    |    |    |
| 8  |       |      |       |       |          |        |    |    |    |    |
| 9  |       |      |       |       |          |        |    |    |    |    |
| 10 |       |      |       |       |          |        |    |    |    |    |


## III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1Y)

| NO | SPECIFICATION | Measurement Data | RESULT |
|----|---------------|------------------|--------|
| 1  | X-Ray 측정      | Ni 1.0 $\mu$ m~  | OK     |
|    |               | 첨부 : 도금성적서       |        |
|    |               | 첨부 : 도금성적서       |        |

## IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

| NO | INSPECTION ITEMS          | SPECIFICATION                                                                                                           | TEST SAMPLE | RESULT |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1  | ADHESION TEST<br>(밀착성 시험) | 1.제품을 스카치 Tape에 완전<br>밀착후 45도 각도로 순간적으로<br>떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐)<br>2.테이프 시험이 안되는 제품은<br>니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸<br>이나 벗겨짐이 없을것. |             |        |

제품도면



우리하이피

검문장

소용인

정

우리하이피(주)  
Q.C

고객

작성

승인

종합판정

업체명 : 우선기업


품명 : 0.2X55 (종물) LOT NO 260916 DATE : 26. 09. 16

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance      |
|-------|---------------------|-------------------|
| 1     | 1.536               | 1.536 1.589 1.642 |
| 2     | 1.574               |                   |
| 3     | 1.604               |                   |
| 4     | 1.627               |                   |
| 5     | 1.603               |                   |
| Mean  | 1.589               |                   |
| S.Dev | 0.035               |                   |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm



$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec





도금원소 : Ni//SS  
측정값 개수 5  
최대값 1.627  
최소값 1.536  
범위 0.091  
평균값 1.589  
표준편차 0.035  
변동계수 2.203

우리하이피



업체명 : 우선기업


품명 : 0.2X55 (종물) LOT NO 260916 DATE : 26. 09. 16

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance                                                                         |             |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       |                     | 1.536                                                                                | 1.589 1.642 |
| 1     | 1.536               |   |             |
| 2     | 1.574               |                                                                                      |             |
| 3     | 1.604               |                                                                                      |             |
| 4     | 1.627               |                                                                                      |             |
| 5     | 1.603               |                                                                                      |             |
| Mean  | 1.589               |  |             |
| S.Dev | 0.035               |                                                                                      |             |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//SS  
측정값 개수 5  
최대값 1.627  
최소값 1.536  
범위 0.091  
평균값 1.589  
표준편차 0.035  
변동계수 2.203

우리하이피

